



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020.

Primjena FRP-a u pojačanju prednapetih rasponskih konstrukcija mostova

Tomislav Brozović

Tomislav Kišiček

Tomislav Brozović, dipl.ing.građ., Institut IGH d.d.


Prof.dr.sc. Tomislav Kišiček, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

UVOD

FRP - engl.: Fiber Reinforced Polymer

HRV: Vlaknima Armirani Polimeri

- kompozitni materijal načinjen od finih vlakana povezanih polimernom smolom





- Vlakna: ugljična, staklena, aramidna ili bazaltna
- Polimerna matrica: epoksidna, poliesterska, vinilesterska i dr.

UVOD

Karakteristike FRP-a:





- velika vlačna čvrstoća
- ne korodira
- mala vlastita težina
- elastično ponašanje do sloma bez duktilnog popuštanja
- viša cijena u odnosu na čeličnu armaturu



UVOD


Proizvodi od FRP-a:

- Šipke i mreže za armiranje
- Profili
- Trake i lamele za pojačanje




UVOD

Mogućnosti primjene FRP armature u izgradnji novih AB konstrukcija mostova



Magog bridge, Kanada:

Čelični nosači spregnuti sa AB pločom armiranom FRP armaturom



Val-Alain bridge, Kanada:

Čelični nosači spregnuti sa AB pločom armiranom FRP armaturom




UVOD

Mogućnosti primjene FRP armature u izgradnji novih AB konstrukcija




Istraživanja u Hrvatskoj

- T. Kišiček, 'Progibi betonskih greda s FRP armaturom' - disertacija, 2006. g.




UVOD

Izgradnja novih konstrukcija od FRP profila
(engl.: Hybrid and all composite structures)



Autovia del Contabreco bridge, Španjolska:
FRP nosači spregnuti sa betonskom pločom



| Beam type | Open-shaped beam | Closed-shaped beam | U-shaped beam |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ideal span | 10-15m | 20-35m | 35-40m |
| Depth | 1.2m | 1.5m | 2.2m |
| Width | 2.5m | 1.8m | 3.2m |
| Weight | 1.7kN/m - 9.8kN/m | 2.1kN/m - 7.9kN/m | 3.7kN/m - 7.4kN/m |
| Materials | Glass and carbon fibre, light core | Glass and carbon fibre, light core | Glass and carbon fibre, light core |
| Optimal load | 5-9kN/m ² | 5-9kN/m ² | 5-9kN/m ² |
| Use | Vehicular and pedestrian bridges | Vehicular and pedestrian bridges | Vehicular and pedestrian bridges |
| Beam to deck connection | Bolted connection | Embedded connection | Bolted connection |

West Mill bridge, UK: Prvi cestovni most u Europi izgrađen u cijelosti od FRP profila





UVOD

Izgradnja novih konstrukcija od FRP profila
(engl.: Hybrid and all composite structures)



Road bridge over the Ryjak River,
Near Rzeszow in south-east part of Poland




UVOD

Mogućnosti primjene FRP-a (lamela i traka) u pojačanju postojećih betonskih konstrukcija

Pojačanje AB grede na savijanje i posmik



Povećanje nosivosti AB stupa ovijanjem



Prilazni vijadukt mostu Petofi,
Budimpešta, Mađarska:

Pojačanje prednapetog nosača FRP
lamelama



MOGUĆNOSTI PRIMJENE FRP-a U SANACIJAMA MOSTOVA

Sanacija i pojačanje mostova

- Omjer radova u građevinarstvu u Europi:
radovi na sanaciji i zaštiti: 55 %
radovi na novogradnji: 45 %
- Problem trajnosti konstrukcija najviše naglašen u infrastrukturnim građevinama → prvenstveno mostovima

| | | |
|-----|-------------------|-----------------------------|
| SAD | - 600.000 mostova | → na 100.000 nužna sanacija |
| UK | - 100.000 mostova | → na 10.000 nužna sanacija |
| HR | - 3.500 mostova | → sanacija = ? |

SANACIJE MOSTOVA:

- Adaptacija (zamjena i popravak opreme mosta, ...)
- Sanacija (saniranje lokalnih oštećenja prouzročenih degradacijom betona i sl.)
- Rekonstrukcija (opsežniji radovi na popravcima i zamjeni dijelova konstrukcije, ...)
- Pojačanje konstrukcije ili konstruktivnih elemenata




- Smanjenje statičkih utjecaja (promjena statičkog sustava, smanjenje raspona, povećanje poprečne preraspodjele)
- Promjena stanja naprezanja (vanjsko prednapinjanje)
- Povećanje otpornosti presjeka (sprezanje, ugradnja dodatne čelične armature ili FRP-a)



MOGUĆNOSTI PRIMJENE FRP-a U SANACIJAMA MOSTOVA

Primjena FRP-a u pojačanju betonskih mostova





MOGUĆNOSTI PRIMJENE FRP-a U SANACIJAMA MOSTOVA

Problem pouzdanosti mostova i utjecaj FRP pojačanja



| Granično stanje | Minimalne vrijednosti indeksa pouzdanosti β | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| | za 1 godinu | za 50 godina |
| GSN | 4,7 | $3,8 (P_f = 7,2 \cdot 10^{-5})$ |
| GSU | 2,9 | $1,5 (P_f = 7,2 \cdot 10^{-2})$ |





Primjena FRP pojačanja

Prikaz vremenski ovisnog indeksa pouzdanosti $\beta(t)$ betonskih nosača za slučajeve distribuirane i točkaste korozije


PROPIŠI, NORME I SMJERNICE ZA PRORAČUN AB KONSTRUKCIJA POJAČANIH FRP-om

- U protekla 2 desetljeća provedena su brojna eksperimentalna i teorijska istraživanja nosivosti na savijanje AB greda pojačanih FRP-om
- ↓
- Nacionalne norme za proračun i dimenzioniranje AB konstrukcija ojačanih FRP-om
 - SAD - ACI 440.2R-17
 - Švicarska - SIA 166
 - Japan - JSCE
 - Italija - CNR-DT 200
 - EU - smjernice za proračun izdane od strane Fib-a (Fib bulletins 14 & 90)





PROPISE, NORME I SMJERNICE ZA PRORAČUN AB KONSTRUKCIJA POJAČANIH FRP-om

- U europi ne postoji jedinstvena norma (na nivou Eurokoda), za proračun i dimenzioniranje AB konstrukcija armiranih ili pojačanih FRP-om
- U fib-ovim biltenima (fib bulletins 14 & 90), prednapete AB konstrukcije nisu specifično obrađene, već se upute za proračun daju samo za AB konstrukcije armirane mekom armaturom
- Proračun se generalizira na način da je u slučaju prednapetih nosača pojačanih na savijanje FRP-om u početnom koraku nužno uzeti u obzir početno, tj. aktualno stanje naprezanja u promatranom kritičnom presjeku prije nanošenja pojačanja.



Nedostatak istraživanja
prednapetih greda
ojačanih na savijanje
primjenom FRP-a!

PONAŠANJE PREDNAPETIH NOSAČA POJAČANIH FRP-om




Utjecaj FRP ojačanja?

$$M_{Rd} > M_{ed}$$

$$M_{Rd, \text{debonding}} = ?$$

GSU


1. STANJE NAPREZANJA




2. STANJE BEKOMPRESIJE




3. TUKOTNIKE ($t = \infty$)




4. NAPREZANJA U BETONU






5. NAPREZANJA U ARHATURI



6. NAPREZANJA U KATEGORII





PONAŠANJE PREDNAPETIH NOSAČA POJAČANIH FRP-om




PONAŠANJE PREDNAPETIH NOSAČA POJAČANIH FRP-om

Eksperimentalna i teorijska istraživanja GSN uslijed gubitka kompozitne veze (delaminacije FRP trake od betona)



Oblici sloma:


1. Odvajanje lamele u zoni sidrenja
2. Odvajanje lamele u zoni posmičnih pukotina
3. Odvajanje lamele u zoni maksimalnih vlačnih naprezanja




PONAŠANJE PREDNAPETIH NOSAČA POJAČANIH FRP-om

POSTUPAK PRORAČUNA PREDNAPETOG NOSAČA POJAČANOG FRP-om

1. Proračun stanja naprezanja i relativnih deformacija u poprečnim presjecima duž nosača za opterećenje od vlastite težine i dodatnog stalnog opterećenja (početno stanje prije nanošenja FRP-a - $M_{G+\Delta G}$)
2. Proračun granične otpornosti poprečnog presjeka (M_{Rd}), za slučaj da je osigurano puno kompozitno djelovanje
3. Proračun naprezanja, relativnih deformacija i sila u betonu, armaturi, nategama i FRP-u u diskretnim presjecima uzduž nosača za proračunsko opterećenje (M_{Ed})
4. Provjera graničnog stanja nosivosti za slučaj delaminacije FRP-a ($M_{Rd,debonding} > M_{Ed}$)
 - U zoni sidrenja (provjera potrebne duljine sidrenja - l_{b0} ; $F_{b,0}$)
 - U zoni promjene vlačne sile u FRP-u (ograničenje posmičnih naprezanja - τ_{lim})
 - U zoni maksimalnih vlačnih naprezanja (ograničenje relativne deformacije - $\epsilon_{f,lim}$)



| Point 5 | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| $M_{s,FRP}$ | 58,09 kNm |
| $\Phi_{s,FRP}$ | 0,0001 1/cm |
| ϵ_{c1} | 0,003041 - |
| ϵ_{c2} | 0,000561 - |
| ϵ_{c12} | 0,000065 - |
| ϵ_{s1} | 0,002701 - |
| ϵ_{s2} | 0,000231 - |
| ϵ_{p0} | 0,003860 - |
| ϵ_{ce} | 0,002320 - |
| ϵ_p | 0,006180 - |
| ϵ_{t0} | 0,000000 - |
| ϵ_f | 0,003041 - |
| k_s | 0,34192 - |
| a_y | 0,25409 - |
| x | 5,4 cm |
| z | 28,0 cm |
| y_{c1} | 1,9 cm |
| y_{c2} | cm |
| y_{rd} | 5,1 cm |
| y_{rg} | 1,9 cm |
| F_p | 112,08 kN |
| F_{s1} | 84,47 kN |
| F_{s2} | 9,26 kN |
| F_{c1} | 198,50 kN |
| F_{c2} | kN |
| F_f | 11,17 kN |
| σ_p | 1205,1 N/mm ² |
| σ_{s1} | 538,0 N/mm ² |
| σ_{s2} | 46,1 N/mm ² |
| σ_{c1} | 14,8 N/mm ² |
| σ_{c2} | N/mm ² |
| σ_f | 668,9 N/mm ² |
| no. of iteration - ϵ_{c2} : | 8 |
| M | 58,07 kNm |
| F_H | -0,05 kN |




PONAŠANJE PREDNAPETIH NOSAČA POJAČANIH FRP-om

POSTUPAK PRORAČUNA PREDNAPETOG NOSAČA POJAČANOG FRP-om

U zoni sidrenja (provjera potrebne duljine sidrenja - l_{b0} ; $F_{b,0}$) (1)

U zoni promjene vlačne sile u FRP-u (ograničenje posmičnih naprezanja - τ_{lim}) (2)

U zoni maksimalnih vlačnih naprezanja (ograničenje relativne deformacije - $\varepsilon_{f,lim}$) (3)



PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

1. PRIMJER - MOST PREKO RIJEKE GOLINJE NA DC 31 KOD POKUPSKOG






Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o.
Projektant: Institut IGH d.d.
Izvođač: MAR d.o.o.
Nadzor: Ivago-Plan d.o.o.




PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

1. PRIMJER - MOST PREKO RIJEKE GOLINJE NA DC 31 KOD POKUPSKOG



PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

1. PRIMJER - MOST PREKO RIJEKE GOLINJE NA DC 31 KOD POKUPSKOG




Shema rekonstrukcije
upornjaka



PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

1. PRIMJER - MOST PREKO RIJEKE GOLINJE NA DC 31 KOD POKUPSKOG



Shema ojačanja rasponske konstrukcije



PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

1. PRIMJER - MOST PREKO RIJEKE GOLINJE NA DC 31 KOD POKUPSKOG


Redoslijed izvođenja radova:

1. Čišćenje vodom pod pritiskom donje plohe nosača sa ciljem uklanjanja nečistoća i oštećenih - slabo vezanih dijelova betona
2. Sanacija oštećenja i reprofilacija neravnina reparaturnim mortom
3. Testiranje prianjanja betona pull-off metodom (kriterij prihvatljivosti $> 1,5 \text{ Mpa}$)
4. Primjena sustava ojačanja (lijepljenje CFRP lamela epoksidnim dvokomponentnim ljepilom)
5. Izvedba zaštitnog polimer-cementnog trajno-elastičnog dvokomponentnog premaza kvalitete "C" prema HRN EN 1504



PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA



1. PRIMJER - MOST PREKO RIJEKE GOLINJE NA DC 31 KOD POKUPSKOG



Radovi nanošenja
CFRP lamela na
nosачe

PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA


2. PRIMJER - SJEVERNI MOST 'ROTORA' U ZAGREBU



Investitor: GRAD ZAGREB
Projektiranje i nadzor: Institut IGH d.d.
Izvođač sanacije: MAR d.o.o.

PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA


2. PRIMJER - SJEVERNI MOST 'ROTORA' U ZAGREBU



- Hidrodemoliranje reški rubnih nosača sa donje i gornje strane;
- Pregled oštećenja → utvrđeno pucanje 4 užeta i korozija na preostaloj užadi i armaturi u zonama većih oštećenja (vlaženja betona)

PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

2. PRIMJER - SJEVERNI MOST 'ROTORA' U ZAGREBU



RADOVI NA SANACIJI RASPORSKE KONSTRUKCIJE MOSTA

- Radovi uklanjanja (pj. ograda, vijenci, asfaltni zastor, rubnjaci, odbojna ograda, ...)
- Reprofilacija betonom konzola pješačkih staza i izvedba novih vijenaca
- Hidrodemoliranje oštećenih dijelova rubnih nosača i lokalna reprofilacija sa reparaturnim mortom
- Čišćenje kompletног podgleda sa vodom pod pritiskom sa ciljem uklanjanja nečistoća i nevezanih dijelova betona
- Primjena sustava pojačanja (lijepljenje CFRP lamela na oštećeni nosač);
- Reprofilacija gornjih ploha nosača betonom i mortom do nivoa nove nivelete (d=5-10 cm);
- **Lijepljenje brtvenih gumenih traka širine 30 cm na reškama između nosača**
- Izvedba slojeva kolnika (epoksidna smola, jednoslojna HI traka, nosivi I habajući sloj asfaltbetona, holker, drenažni kanal)
- Izvedba površinske zaštite svih vanjskih ploha (gletanje - mort R2 + završni zaštitni polimer-cementni premaz)

PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

2. PRIMJER - SJEVERNI MOST 'ROTORA' U ZAGREBU



RADOVI NA SANACIJI BETONSKE KONSTRUKCIJE, KOLNIKA, HODNIKA I OPREME



PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA

2. PRIMJER - SJEVERNI MOST 'ROTORA' U ZAGREBU

RADOVI NA POJAČANJU OŠTEĆENOG RUBNOG NOSAČA PRIMJENOM CFRP LAMELA



PRIMJERI POJAČANJA PREDNAPETIH NOSAČA MOSTOVA PRIMJENOM CFRP LAMELA


2. PRIMJER - SJEVERNI MOST 'ROTORA' U ZAGREBU

ISPITIVANJE KONSTRUKCIJE POKUSNIM OPTEREĆENJEM



Podaci o ispitivanju:

- Ispitivanje je proveo Laboratorij za konstrukcije Instituta IGH akreditiranim postupkom sukladno normi HRN EN U.M1.046
- Provedeno je statičko i dinamičko ispitivanje rasponske konstrukcije



ZAKLJUČAK

1. Temeljna ideja i cilj primjene FRP-a u pojačanju betonskih nosača jest da se ljepljenjem FRP lamela ili traka za vlačni pojas nadoknadi manjak armature i time poveća nosivost na savijanje.
2. Problem starih betonskih mostova jest njihova trajnost koja se primarno očituje u vidu oštećenja kolnika i opreme mosta. Međutim, česti su slučajevi pojave oštećenja i nosive konstrukcije, a koja se manifestiraju u obliku degradacije betona i koroziji armature. Može se utvrditi da su primarni razlog oštećenja betonske konstrukcije mostova premali zaštitni sloj betona, neučinkovita hidroizolacija i sustav odvodnje te loše riješeni konstruktivni detalji koji su nerijetko posljedica loše koncepcije i manjkavog statičkog sustava. Primjer toga na HR prometnicama su rasponske konstrukcije mostova konstruirane od predgotovljenih prednapetih nosača bez izvedene kolničke ploče.
3. Problem starih mostova jest i činjenica da su proračunati i konstruirani na manja nominalna prometna opterećenja od danas važećih, te pogotovo na značajno manja seizmička opterećenja!
4. → U SKLOPU SANACIJA MOSTOVA NUŽNO JE PROVODITI KONTROLNI PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOST!!!
5. To se mora odnositi i na provjere rasponskog sklopa na prometno opterećenje i na seizmičku otpornost mostova!!!
6. → ISTRAŽNI RADOVI MORAJU PRIMARNO BITI U FUNKCIJI PRORAČUNSKE PROVJERE NOSIVOSTI I UPORABLJIVOSTI MOSTA!
7. Iz tog razloga potrebno je staviti naglasak na one istražne rade koji se tiču kontrole količine i stanja ugrađene armature i natega, a ne samo i isključivo kvalitetu betona.
8. FRP je visoko-kvalitetan materijal sa superiornim mehaničkim i fizikalnim karakteristikama, ali je i relativno skup. Iz tog razloga potrebno ga je upotrebljavati uistinu tamo gdje se može iskoristiti njegov potencijal, odnosno njegova velika vlačna čvrstoća, a to su pojačanja rasponskih konstrukcija, tj. nosača na savijanje i posmik, te pojačanja stupova tehnikom ovijanja.

HVALA NA POZORNOSTI!

